

Překližka multiplex Bříza CP/CP, 11 vrstev, EN 314-2/tř.3

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
03769/0550	15 mm	1 250 mm	2 500 mm

Překližka je vyrobena slepením tenkých dřevěných dýh. Dýhy jsou lepené příčně přes sebe, vlákna dýhy každé následující vrstvy svírají úhel 90° pro zvýšení pevnosti překližky. Překližky jsou tvořeny minimálně třemi vrstvami dýh o tloušťce 1,4 - 3,2 mm.

Vlhkost

Obsah vlhkosti překližky při expedici z výroby je obvykle 7-12%. Změny vlhkosti mohou mít vliv na rozměry překližky.

Teplota

Změny teploty (+100° C do -160° C) nemají vliv na rozměry překližky.

Vnější použití:

Pro použití ve venkovních prostorách musí mít překližka správnou povrchovou úpravu. Hrany musí být chráněny proti vniknutí vlhkosti.

Mechanické vlastnosti:

Pevnost překližky závisí na druhu dřeva, tloušťky dýhy, tloušťky překližky a směru vláken. Kvalita povrchu dýhy nemá žádný vliv na pevnost překližky.



VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Tloušťka	15 mm
Šířka	2 500 mm
Délka	1 250 mm
Hmotnost	30 kg
Překližka	
Dřevina	Bříza
Povrch	broušený/broušený
Kvalita	CP/CP

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-brezove/preklizka-multiplex-briza-cpcp--11-vrstev--en-314-2tr3-p14056235>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Překližka	
Třída lepení	EN 314-2/tř.3
Použití	ozdobné obaly okrasné a reklamní předměty stolařská výroba vyřezávání laserovým paprskem nábytek vysoce kvalitní balení výroba forem, modelářství

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-brezove/preklizka-multiplex-briza-cpcp--11-vrstev--en-314-2tr3-p14056235>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

