

Překližka Bříza CP/CP, EN 314-2/tř.3

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
03772/0550	21 mm	1 250 mm	2 500 mm

Překližka je vyrobena slepením tenkých dřevěných dýh. Dýhy jsou lepené příčně přes sebe, vlákna dýhy každé následující vrstvy svírají úhel 90° pro zvýšení pevnosti překližky. Překližky jsou tvořeny minimálně třemi vrstvami dýh o tloušťce 1,4 - 3,2 mm.

Vlhkost

Obsah vlhkosti překližky při expedici z výroby je obvykle 7-12%. Změny vlhkosti mohou mít vliv na rozměry překližky.

Teplota


Změny teploty (+100° C do -160° C) nemají vliv na rozměry překližky.

Vnější použití:

Pro použití ve venkovních prostorách musí mít překližka správnou povrchovou úpravu. Hrany musí být chráněny proti vniknutí vlhkosti.

Mechanické vlastnosti:

Pevnost překližky závisí na druhu dřeva, tloušťce dýhy, tloušťce překližky a směru vláken. Kvalita povrchu dýhy nemá žádný vliv na pevnost překližky.



VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Tloušťka	21 mm
Šířka	2 500 mm
Délka	1 250 mm
Hmotnost	42 kg
Překližka	
Dřevina	Bříza
Kvalita	CP/CP
Třída lepení	EN 314-2/tř.3

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-brezove/preklizka-briza-cpcp--en-314-2tr3--p41413>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

